

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr.56A

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** savana Superculoare
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**
Vopsea pentru interior si exterior
A se vedea pe ambalaj/eticheta produsului nr. de identificare al lotului, data producției și/sau expirării.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** Finisarea suprafețelor din beton, tencuieli de ciment si var, glet pe baza de ciment sau ipsos, gipscarton, la exteriorul si interiorul construcțiilor.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului (fabricantului):**
Akzo Nobel Coatings SRL, Șos. Olteniței 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10;
Email: relatiiclienti@akzonobel.com; www.fabryo.com
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1709-2024
- Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda de incercare	U.M.	Valori de referință	Performanța declarată
Aspect	vizual	-	produs omogen	corespunde
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	g/cm ³	1,62 ± 0,05 g/cm ³ BazaPastel int. 1,57 ± 0,05 g/cm ³ BazaPastel ext. 1,38 ± 0,05 g/cm ³ BazaAccent 1,34 ± 0,05 g/cm ³ BazaTransparenta	1,57 – 1,67 1,52 – 1,62 1,33 – 1,43 1,29 – 1,39
Conținutul de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	%	57±5	52 - 62
Aspectul peliculei	vizual	-	netedă, mată	corespunde
Incercarea la uscare «aparent completă»	SR EN ISO 9117:2012	ore	2	corespunde
Determinarea rezistenței la frecare umedă (200 cicluri) -pierderea de masa pe unitatea de suprafată -pierderea din grosimea peliculei -clasa de rezistență la frecare umedă	SR EN ISO 11998:2007	g/m ² μm Clasa	- - -	6,58 < 5 Clasa 1
Permeabilitatea la vaporii de apă -viteza de transmisie a vaporilor de apă, V -difuzia echivalenta pentru grosimea stratului de aer S _d -clasa de permeabilitate la vaporii de apă	SR EN ISO 7783:2012	g/m ² .2 4h m Clasa	- - -	499 0,04 V1(mare)
Coeficientul de permeabilitate la apă lichidă	SR EN 1062-3:2008	Kg/m ² h 0,5 Clasa	-	0,41 W2(medie)
Clasa de reacție la foc	-	-	Performanță nedeterminată	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: S.C.LABORATORUL CENTRAL S.A. Bucuresti str.Barbu Vacarescu nr.162, sector 2, tel.021 2305457; 0726694071; tel/fax: 021 2304258, Email: office@laboratorul-central.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate
(numele și funcția)

Akzo Nobel Coatings SRL, Popești – Leordeni, 08.01.2025
(Locul și data emiterii)


(semnatura)



F-PO-20-12, rev.2

Akzo Nobel Coatings SRL
Șos. Olteniței nr. 202B
Popești Leordeni, Ilfov
077160 Romania

T +40 21 405 50 25
T +40 21 405 50 00
E office.fabryo@akzonobel.com
www.fabryo.com; www.akzonobel.com