

BISON® ACRYLIC SEALANT

Etanseizant acrilic



DESCRIEREA PRODUSULUI

Etanșeizant acrilic flexibil, ușor de folosit, ideal în lipiri, etansare gauri și crapături. Poate fi vopsit. Poate fi prelucrat. Se poate folosi în interior dar și în exterior. (Nu este indicat pentru spații supuse permanent umidității și presiunii. Pentru aceste situații este indicat BISON SILICONE SEALANT).

DOMENIU DE UTILIZARE

Etanșează găuri, crăpături, îmbinări în jurul ramelor de la ferestre și uși, elementelor prefabricate, scări, plinte, plăci gips carton, tavane, plăci ondulate de fier și conducte. Este de asemenea indicat și pentru repararea fisurilor peretilor din caramida, beton (poros), zidarie și pentru decoratiuni, lemn, sticlă, plăci ceramice, metale și PVC. Nu adera pe bitum, PE, PP, P.T.F.E. și pe etanșeizanti siliconici.

PROPRIETATI

- poate fi vopsit
- este prelucrabil
- ușor de utilizat
- rezistent la umezeala
- lipire calitativa fara amorsa
- ușor de aplicat
- impermeabil dupa uscarea completa
- rezistent la apa și radiații UV
- pentru utilizare interioara și exterioara
- permanent flexibil (maxim 12.5% elasticitate)

- temperatura maxima de rezistenta -20°C - +75°C
- petele proaspete se indeparteaza cu apa

UTILIZARE

Temperatura de aplicare: între +5°C și +40°C.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele trebuie să fie curate și lipsite de praf, rugină și grăsime.

Degresarea se face cu diluant sau cu Bison Thinner.

Tratament preliminar: Pentru o mai bună aderență, suprafețele poroase pot fi pretratate cu o soluție diluată de adeziv (o parte adeziv la 2 parti apă). Utilizați banda de mascare pe marginile suprafețelor destinate lipirii, pentru a asigura o lipire curată. Pentru a evita lipirea în trei parti și pentru a obține o îmbinare corectă, mai întâi umpleți îmbinarea cu o tijă din spuma sau cu o folie din PE.

Instrumente necesare:

Pentru cartușe: utilizați Pistol Bison Sealant Gun.

APLICARE

Acoperirea: Un tub este suficient pentru 8m, dimensiunea îmbinării este de 6x6mm.

Instrucțiuni de utilizare: Taiati varful de plastic deasupra filetelui, atasati aplicatorul din plastic și taiati la dimensiunea dorita. Puneți cartușul în pistolul Bison Sealant Gun. Asigurați o lipire cu lățimea de 6-24mm. Neteziți etanșeizantul cu degetul umez sau cu un cuțit. Aplicarea unei benzi de mascare pe marginile zonei de etanșat ajută la dozarea constantă a adezivului și o aplicare curată. După terminarea operațiunii, îndepărtați banda. Înlăturați pasta în exces imediat cu o carpa umez.

Pete: Petele proaspete se îndepărtează imediat cu apă. Petele uscate pot fi îndepărtate doar pe cale mecanică.

Atenție: După uscare completă, adezivul poate fi vopsit și este rezistent la apă.

TIMP DE USCARE

Consistența: aproximativ 15 minute

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Intarire: aprox 1mm/24 h

Uscare: aprox 30 minute. Uscarea completa are loc dupa 8-14 zile, in functie de temperatura si de umiditatea mediului ambiant.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la umiditate: buna

Rezistenta la temperatura: -20 °C pana la +80°C

Rezistenta la radiatii UV: buna

Rezistenta la mucegai: nu

Comportamentul la vopsire: foarte buna

Elasticitate: limitata

Capacitate de umplere: buna

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: dispersie acrilica

Culoare: alb

Vascozitate: pasta

Densitate: aprox 1,6g/cm³

Continut solid: aprox 78%

Contractare: aprox 35%

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. A se depozita in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro