

RINO®

Bandă aluminiu cu bitum



DESCRIEREA PRODUSULUI

RINO banda autoadezivă pentru etanșare pe bază de bitum, laminată cu o peliculă de aluminiu ranforsat.

Utilizare: aplicații generale pentru izolații electrice etanșare suprafețe multiple, reparare jgheaburi, majoritatea tipurilor de acoperișuri, țevi, lucarne.

Avantaje:

- excelentă izolație electrică
- aplicare ușoară pentru utilizare tehnică superioară
- excelentă rezistență împotriva razelor UV

CARACTERISTICI

Grosime: 1.5mm

Rezistență UV: rezistentă

Rezistență la tracțiune (N/25mm): 130

Elongația: 97 / Control: ASTM D 1000

Aderența la Oțel (180° exfoliere, N/25mm): 100 /

Control: ASTM D 1000

Temperatura de aplicare: +5°C/+45°C / Control:

EN 12311-1

Temperatura de utilizare: -40°C/+80° C / Control:

EN 12311-1

APLICARE

Acest produs are aderență și este compatibil cu aproape toate materialele de construcții. Nu este nevoie de scule speciale pentru montaj; un cuțit ascuțit și o rolă pentru presare sunt suficiente. Suprafețele pe care se aplică trebuie să fie uscate și compacte, curate, fără impurități.

Dacă suprafața este poroasă trebuie mai întâi să aplicați un strat de +/- 250gr/mp de Primer. Se recomandă a se utiliza Primerul în toate cazurile. După ce suprafața a fost pregătită, va rugăm să urmați instrucțiunile:

- derulați banda până ajungeți la cantitatea dorită
- înlăturați banda siliconică și poziționați-o pe suprafața de aplicare
- presăți cu o rolă de presat
- pentru suprapunere, se recomandă o rezervă de cel puțin 5cm

AVERTISMENTE ȘI SIGURANȚĂ

Materialele nu sunt periculoase, dar efectuați cu atenție aplicarea.

Pentru informații suplimentare consultați Fișa de Securitate a produsului.

Producătorul nu se face vinovat pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului.

DIMENSIUNI STANDARD ȘI AMBALARE

Lungime standard: 10m

Grosime standard: 1.1mm/1.5mm

Lățime standard: 5-7.5-10-15-20-22.5-30-45-50-60cm

Alte lățimi, lungimi și grosimi sunt disponibile la cerere.

Rolele sunt împachetate individual în folie, așezate în cutii și ambalate pe paleți.

IMPORTANT

Acest produs nu este potrivit și nu este rezistent la traficul pietonal permanent, de asemenea nu este potrivit pentru traficul vehiculelor.

DEPOZITARE

Calitatea și caracteristicile materialelor rămân nealterate o lungă perioadă de timp. Este recomandat să folosiți produsul în decurs de 12 luni. Pentru o depozitare corectă, depozitați într-un loc uscat și la o temperatură cuprinsă între +5°C și +40°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro