



Superculoare, vopsea pentru interior și exterior

Nr:56-A Editia:5 Revizia:2

Data:25.04.2025

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Vopsea superlavabilă colorată pentru interior și exterior pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenti, extenderi și aditivi. Prezintă aplicabilitate excelentă și aderență bună la suportul pregătit corespunzător. Realizează pelicule superlavabile, cu durabilitate ridicată, permeabile la vapori și rezistente la cicluri îngheț-dezghet. Se nuanțează folosind sistemele profesionale de colorare AkzoNobel aflate la punctele de vânzare.

Produsul se livrează în următoarele sortimente: Bază Pastel de Interior, Bază Pastel de Exterior/Interior și Bază Transparentă de Exterior/Interior. Baza Pastel se colorează în vederea obținerii nuanțelor deschise iar Baza Transparentă se utilizează pentru obținerea nuanțelor intense.

Baza Transparentă se utilizează atât pentru obținerea vopselelor de exterior cât și de interior, Baza Pastel de interior se utilizează la obținerea vopselelor colorate de interior, iar Baza Pastel de Exterior la obținerea vopselelor colorate de exterior cât și de interior.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții:

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților exteriori și interiori (tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale).

DATE TEHNICE:

Densitate, 20°C, g/cm ³	Baza Pastel de Exterior/Interior: 1,57 ± 0,05 Baza Transparentă de Exterior/Interior: 1,34 ± 0,05 Baza Pastel de Interior: 1,62 ± 0,05
COV	Subcategorie produs: „Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral”. Valoare limită maximă COV, g/l: 40 (2010). Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 25. Subcategorie produs: „Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane”. Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010). Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 25.
Culoare	colorată
Aspect peliculă	uniform mat
Uscare la atingere, 20°C	2 ore
Uscare pentru reacoperire, 20°C	6 ore
Uscare totală, 20°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	28 zile
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală; Recomandăm verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Conditionare: Produsul se conditionează la temperatura 10 – 30°C; Diluare: se diluează cu apă după cum urmează: - stratul 1 se diluează cu aproximativ 13 - 15% apă, stratul 2 se diluează cu aproximativ 7 – 8% apă, în litri raportat la volumul vopselei. - Sau în kg calculat la masa vopselei: stratul 1 - se diluează cu aproximativ 10 % apă, stratul 2 – se diluează cu aproximativ 5% apă. - reglarea diluției se face prin testarea aplicării în condiții reale, pe o suprafață de 1-2 mp înainte de începerea lucrului pe toată suprafața; Omogenizare: se omogenizează bine înainte de utilizare. Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul unor loturi diferite.
------------------	---

Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică vopsele trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

A. SUPRAFETE EXTERIOARE

Suprafețe noi

- Tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasă să se matureze 28 de zile de la punerea în opera, după care se îndepărtează eflorescența prin acțiune mecanică sau decapare acidă și se amorsează cu **savana** amorsa;

Suprafețe vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire.
- zonele reparate prin retencuire se maturează și se amorsează la fel ca tencuielile minerale noi, și la 24 de ore de la aplicarea amorsei se aplică stratul de finisare.
- în cazul tencuielilor minerale (pe baza de var/ciment) vechi, cu porozitate ridicată sau friabile, care nu au necesitat retencuire, se recomandă amorsarea cu **savana** amorsa cu rezistență la mușcăi pentru mărirea gradului de durabilitate a sistemului de vopsire.

B. SUPRAFETE INTERIOARE

Suprafețe noi

- tencuielile minerale, gleturile de var/ciment se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă;
- se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit;
- în cazul constatării apariției efluorescenței se tratează suprafața prin acțiune mecanică sau decapare acidă conform instrucțiunilor specifice;
- gleturile de ipsos se usuca conform recomandării producătorului și se slefuiesc;
- se amorsează cu **savana** amorsa.

Suprafețe vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire pentru suprafețe mari sau chituire pentru suprafețe mici;
- zonele reparate se lasă să se usuce minim 72 ore, apoi se șlefuiesc, se desprăfuiesc și, la 24 de ore de la aplicarea amorsei se aplică stratul de finisare;
- în cazul tencuielilor minerale vechi cu porozitate ridicată sau friabile se recomandă amorsarea cu **savana** amorsa cu rezistență la mușcăi.

Atentie!

- Pentru realizarea nuanței dorite se vor respecta recomandările programului de colorare cu privire la alegerea tipului de bază de nuanțare și a numărului de straturi de aplicat (pentru anumite nuanțe poate fi necesară aplicarea a 3-4 straturi).
- Nuanțele obținute din baza pastel de interior nu se vor folosi la exterior.
- Pentru întreaga suprafață trebuie folosit un singur lot de bază;
- Suprafețele neuniforme ca textură și absorbție pot denatura aspectul final;
- Alegerea dilutiei potrivite se face prin aplicarea vopselei diluate pe 1-2 mp, înainte de începerea lucrului pe toată suprafața;
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii;
- Nu se combină cu alte produse;
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor.

Număr de straturi

Randament teoretic de aplicare

2

12 – 14 mp/litru/1 strat

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatura			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare
Curățare echipament de lucru

Nu se lucrează în condiții de: temperaturi foarte ridicate sub directă influență a razelor soarelui, vânt puternic, ceață, umiditate ridicată, ploaie sau pericol de îngheț.
Cu pensula, rola sau pompa airless.
Apă

RECOMANDARI DE APLICARE ÎN SISTEM

Pentru cele mai bune rezultate, aplica vopseaua în sistem cu una din amorsele din gama **savana**!

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș ce contin 2,25 L baza Pastel și 2.09 L baza Transaprenta; 9 L baza pastel și 8.37L baza Transparenta.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite față de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.