

FACADE SYSTEM

**2091**

FEINPUTZ A

## STRUCTURĂ FINĂ, UȘOR DE PRELUCRAT, ANTERIOR VOPSIRII

### Mortar de finisare pe bază de var-ciment

Structură fină: ideală pentru pregătirea suprafețelor înaintea vopsirii sau aplicării tencuielilor decorative.

Reglează umiditatea: oferă un climat interior plăcut.

Poate fi utilizat în interior și în exterior.

Punerea în operă: se pune în operă ușor, aplicare manuală.



exterior: perete + tavan

interior: perete + tavan

pentru prelucrare manuală și mecanizată

### Domeniul de aplicare

Mortar de finisare pe bază de var-ciment, permeabil la vapori, pentru pereții exteriori și interiori ai clădirilor rezidențiale noi și vechi, clădiri publice și obiective industriale. Poate fi folosit ca strat intermediar pe tencuielile de var-ciment, înainte de aplicarea tencuielilor decorative colorate. Poate fi utilizat într-o măsură limitată în zonele cu umiditate permanent ridicată.

## TEMPERATURA DE LUCRU

#### Temperatura minimă

5 °C

#### Temperatura maximă

25 °C

### Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul aplicării, temperatura materialului, a aerului și a suportului trebuie să fie între +5°C și +25°C.

Evitați expunerea directă la soare, căldură, îngheț, umiditatea intensă (ploaia) și curenți de aer în timpul perioadei de aplicare și uscare. Temperaturile scăzute pot avea un efect negativ și prelungesc perioada de întărire a produsului. Tinciul nu trebuie să fie expus la îngheț în timpul perioadei de întărire!

## PREGĂTIRE ȘI APLICARE

### Cerințe ale stratului suport

Stratul suport trebuie să îndeplinească cerințele corespunzătoare, să fie solid, stabil, fără desprinderi, praf, murdărie, ulei, reziduuri de decofrol, fără mușcături și eflorescențe. Temperatura suprafeței de bază trebuie să fie între +5°C și +25°C.

### Pregătirea stratului suport

Înainte de a începe lucrarea, acoperiți suprafețele care necesită protecție! Orice defecte ale peretelui trebuie reparate cu cel puțin trei zile înainte de începerea lucrărilor. Îndepărtați tencuielile instabile, umpleți fisurile mari și traseul țevilor cu tencuială de bază. Dacă este necesar, umeziți tencuiala cu câteva ore înainte de aplicarea tinciului.

## Amestecare

Feinputz A este un tinci pe bază de var-ciment, care se amestecă cu apă în șantier. Amestecarea se poate face cu un malaxor manual sau mecanizat.

Necesar de apă: 10 l de apă la sac de 40 kg (aprox. 0,25 l/kg).

Necesar material: aprox. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm. Consumul de material poate fi determinat prin aplicarea de probă.

Grosimea stratului: între 2 și 5 mm.

Timp de lucru deschis: aprox. 2h

Condiții de prelucrare: în timpul aplicării, temperatura materialului, a aerului și a stratului suport trebuie să fie între +5°C și +25°C.

Perioada de valabilitate, depozitare: în loc uscat, pe palet de lemn, în ambalaj sigilat, timp de 12 luni de la data producției.

## Instrucțiuni de lucru

Aplicați tinciul manual cu o gletieră inoxidabilă până la grosimea dorită, se nivelează și se drișcuie. Dacă este necesar se prelucrează suprafața cu o raboteză de tencuială. Grosimea recomandată a stratului este de maximum 5 mm.

Instrumente de prelucrare: mistrie, cancioc, mistrie de colț, gletieră și drișcă.

## Protecție după aplicare


Pe vreme caldă și curenți de aer protejați sprafața de uscarea rapidă. Suprafața finisată poate fi vopsită, acoperită cu o tencuială nobilă sau o tencuială decorativă organică și/sau acrilică.

## PARAMETRI TEHNICI

Granulație maximă

1,2mm

## VARIANTE DE PRODUSE



Distribuție în

RO

Greutatea netă

40 kg

Tipul ambalajului

sac

Ambalare

hârtie

Cantitate pe palet

30

Greutate pe palet

1 200 kg

Tipul ambalajului

sac

Ambalare

hârtie

Condiții de depozitare

Servicii

Service, inchiriere masini

Eliminarea ambalajelor

Eliminați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (a se vedea fișa de securitate). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi livrate pentru reciclare. Tinciul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

Notă juridică

Aviz juridic