



Baumit FeinPutz Aussen

Tencuială fină albă - Tinci de exterior



- Tinci alb natur pentru exterior
- Permeabilitate bună la vapori
- Aplicare manuală

Produs	Mortar uscat, de culoare alb natur, cu permeabilitate ridicată la vapori, pentru executarea manuală a tencuielilor fine, utilizat ca tinci pentru suprafețe exterioare sau interioare.	
Compoziție	Var pentru construcții, ciment alb, nisipuri, aditivi.	
Proprietăți	Tinci alb natur pentru nivelarea suprafețelor, permeabilitate bună la vapori, aplicare la interior și exterior rezultând suprafețe fin dărăscuite.	
Utilizare	Tencuială fină (tinci) pentru interioare și exterioare peste tencuieli brute minerale. Strat suport înaintea aplicării tencuielilor decorative sau vopsele.	
Date tehnice	Clasificare:	GP - CS I - W2 conform EN 998 - 1 - 2011
	Granula maximă:	0,6 mm
	Densitate:	cca. 1350 kg/m ³
	Conductivitate termică (λ):	cca. 0,43 W/mK
	Permeabilitate la vapori μ:	5/20
	Rezistență la compresiune (28 zile):	> 0,6 N/mm ²
	Necesar de apă:	cca. 10,5 l/sac 40 kg; cca. 6,7 l/sac 25 kg
	Timpe de punere în operă:	ca. 2 ore
	Grosime de strat minimă:	4 mm
	Grosime de strat maximă:	6 mm
	Consum de material:	cca. 6 kg/m ² (grosime strat 4 mm)
	Timpe de uscare:	7 zile
	Reacția la foc:	clasa A1
	<small>Valorile sunt valabile în condiții standard [T = (23 ± 2) °C / Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate ușor de condițiile de punere în operă. *) Valoare obținută la aplicarea tencuielii cu mașina de tencuit</small>	
Categoria conform normelor chimice	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com .	
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele proprii conform 998-1-2011, sistem de management al calității - ISO 9001 certificat.	
Termen de valabilitate	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut.	
Livrare	Sac de 40 kg, 1 palet=35 saci=1400 kg Sac de 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg	
Prelucrare	Stratul suport	Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. În cazul aplicării pe tencuieli minerale noi (tencuieli var-ciment, var-ciment) trebuie respectat timpul de uscare, respectiv 10 zile/cm grosime.

Prelucrare

Amestecare

Tencuiala fină Baumit se amestecă cu apă în mixer cu turație redusă, malaxoare cu cădere liberă (betonieră), timp de amestecare 4-5 min sau malaxoare cu amestecare continuă. Se va amesteca întotdeauna integral conținutul sacului.

Aplicare

Înainte de aplicare, tencuiala suport se stropește cu apă. Materialul proaspăt se aplică cu fierul de glet sau mistria. Suprafața proaspăt aplicată se lasă să tragă (material semîntărit), se umezește cu bidinea cu apă după care se drișcuie.

Suprafața proaspăt finisată se menține umedă minim 24 de ore prin stropire ușoară cu apă. Stratul de finisaj se va aplica după respectarea timpului de uscare de 7 zile.

Finisaj

Ca strat de finisaj se pot utiliza tencuielile decorative Baumit sau vopselele Baumit.

Indicații și generalități

Temperatura aerului, materialului și a suportului în timpul preparării, procesului aplicării și uscării trebuie să fie de cel puțin 5°C și max. 30°C. Suprafețele proaspăt aplicate se vor feri de expunerea directă la soare, curenți de aer sau acțiunea ploii.

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.