



Consum redus de mortar

Multifuncționalitate
 (se folosește atât pentru
 ziduri cu grosimea de
 29 cm, cât și pentru
 ziduri cu grosimea
 de 24 cm)

Denumire
EVO CERAMIC 29

Domeniu de utilizare*	Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, portanți și neporanți protejați (prin tencuire/gletuire)
Dimensiuni [mm]	240/290/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	10
Conductivitate termică echivalentă [λ^{ech}] [W/mK]	0.175
Coeficient de transfer termic [W/mpK]	0.54
Rezistența la transfer termic [mpK/W]	1.66
Volum de goluri [%]	< 55%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 12
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 740
Nr. bucăți/mcz (pentru zid 29 cm)	55
Nr. bucăți/mcz (pentru zid 24 cm)	55.5
Nr. bucăți/mpz (pentru zid 29 cm)	16
Nr. bucăți/mpz (pentru zid 24 cm)	13.3
Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	99
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	3.19
Aderența [N/mmp]	0.15
Modalitate de livrare	96 buc./palet 1000 x 1200 mm