

# FISA TEHNICA DE PRODUS

## Sika® Separol

Decofrol universal pe bază de uleiuri minerale.

### DESCRIERE PRODUS

Sika® Separol este un agent de decofrare fără solvenți, pe bază de uleiuri minerale și se poate utiliza în cazul cofrajelor de lemn, metal și plastic.

#### DOMENII DE UTILIZARE

Sika® Separol se utilizează ca agent de decofrare având un efect chimic cât și fizic, aplicabil atât pe cofraje absorbante cât și pe cofraje neabsorbante, în vederea obținerii unor suprafețe decofrate de calitate.

#### CARACTERISTICI / AVANTAJE

Decofrolul Sika® Separol conferă suprafețelor de cofrare următoarele caracteristici:

- Un efect foarte bun de separare
- Consum redus
- Nu este coroziv
- Permite decofrări curate, rapide și ușoare
- Folosirea repetată conduce la impregnarea cofrajelor din lemn și la mărirea duratei lor de exploatare
- Nu conține parafină sau uleiuri lubrifiante, deci nu lasă pete
- În comparație cu alte materiale de decofrare permite o aderență mai bună la straturile de zugrăveala, adeziv și mortar, pe suprafețele anterior cofrate și tratate, fără a mai fi necesară o amorsare prealabilă.
- În stare uscată prezintă stabilitate la condițiile atmosferice
- Este activ și în cazul prefabricatelor din beton prelucrate la cald, beton fierbinte și cofraje puternic încălzite
- Are o aderență persistentă pe cofraje, inclusiv în timpul vibrațiilor.

### DATELE PRODUSULUI

FORMA / CULOARE	Lichid / Gălbui
SUBSTANȚA DE BAZĂ	Ulei mineral
DENSITATE (20 °C)	0,9 kg/l
TEMPERATURA DE APLICARE	0°C – 70°C

---

<b>AMBALAJ</b>	Bidon: 27 kg Butoi: 200 kg Container: 700 kg
----------------	--

---

<b>CONDIȚII DE DEPOZITARE SI VALABILITATE</b>	A se proteja de îngheț, de expunere solară directă și de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai ambalaje de stocare curate. După o durată de stocare prelungită, produsul se va omogeniza înainte de utilizare. Valabilitate de minim 1 an în ambalajele originale, nedesfăcute.
---	---

---

## MOD DE UTILIZARE

---

<b>CONSUM</b>	1L de Sika® Separol are o putere de acoperire după cum urmează: Cofraje metalice: ~50 m <sup>2</sup> Cofraje din lemn: ~22 m <sup>2</sup>
---------------	---

---

<b>INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE</b>	Suprafețele tratate trebuie să fie uscate și curate. Rugina și resturile de beton trebuie îndepărtate. Produsul se va pulveriza subțire dar acoperitor. Pentru aplicare este recomandată pompa specială Sika, folosindu-se o presiune cuprinsă între 3-6 bar și o duză cu jet plat (01F110 sau 652 307). Se vor evita acumulări de decofrol. Materialul aplicat în exces se va îndepărta cu un burete sau cu o lavetă. După pulverizare se poate începe imediat betonarea. Dacă este folosit ca protecție malaxor trebuie evitate supradozările (poate modifica conținutul de aer oclus). Sunt recomandate teste de șantier înaintea utilizării.
----------------------------------	---

---

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

---

<b>VALORI DECLARATE</b>	Toate datele tehnice declarate în această Fișa Tehnică de Produs se bazează pe teste de laborator. În practica valorile măsurate pot varia datorită unor circumstanțe independente de sfera noastră de influență.
-------------------------	---

---

<b>PROTECȚIA MUNCII</b>	Nu este periculos, nu conține substanțe periculoase. Pentru informații și sfaturi referitoare la siguranța utilizării și depozitării, utilizatorii pot consulta cea mai recentă fișă tehnică de securitate a materialului, care conține date fizice, ecologice, toxice și de securitate.
-------------------------	---

---

## PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nicio garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

**SC Sika Romania SRL**  
TM Concrete  
Brasov, Ioan Clopotel, Nr.4  
500450  
Romania  
[www.sika.ro](http://www.sika.ro)

**Version given by**  
R&D Concrete  
Phone: 0268 406 212  
Fax: 0268 406 213  
Mail: [office.brasov@ro.sika.com](mailto:office.brasov@ro.sika.com)

**Product Data Sheet**  
Sika® Separol  
22.02.2016, Versiunea 01  
Document ID

Romania / EMEA  
Decofrol